



. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)

## FICHA TÉCNICA PROGLAM

---

### DESCRIPCIÓN

PROGLAM es una pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos, haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores. Fabricada con espesantes especiales que reducen al máximo el salpicado

### CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuada para la decoración y protección de superficies de interiores y exteriores. Ofrece gran protección y un acabado mate muy blanco y cubriente.

### PROPIEDADES

Gran blancura  
Acabado mate.  
Excelente Lababilidad  
Excelente nivelación  
Excelente Aplicación A Brocha Y Rodillo  
Mínimo salpicado

### DATOS TÉCNICOS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Acabado                      | Blanco Mate   |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 1,53 gr. / c.c. aprox.                                    |
| Rendimiento                  | 13/15 m <sup>2</sup> / lts, Según Estado De La Superficie |
| Secado al tacto              | 1h Aprox.   |
| Repintado                    | 5 - 6h  |
| Lavabilidad                  | Excelente, supera las 10.000 doble pasadas                |
| COV (2004/42/IIA (a) (30)    | Máx. COV 30g/l.   |
| Presentación                 | Plastico IML de 14 Lts                                    |
| Almacenaje                   | En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 Meses           |

### PREPARACION DE SUPERFCIES

- Superficies nuevas de interior:

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua

- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado

- Superficies **nuevas de cemento en exterior**, esperar a la completa secación del cemento.

Los revoques deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua

- **Superficies anteriormente pintadas** eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas

## PRECAUCIONES

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10%

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla

Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 31.03.20

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*